


STOREUTENSILI

UTENSILI E ARTICOLI TECNICI

CONFEZIONE INTERA

Codice	Colore	Metri
SU-AGB9100030450	Bianco	450 ml
SU-AGM9100030450	Marrone	450 ml
SU-AGN9100030450	Nero	450 ml
SU-AGG9100030450	Grigio	450 ml



1 - Materiale: Megol 8377NL/SL/BS/65UV

Valore di conduttività termica: $\lambda = 0,233 \text{ W/mK}$

Caratteristiche	Metodo analisi	Unità di misura	Specifiche	Tolleranze
Density	ASTM D792	g/cc	1,19	$\pm 0,02$
Hardness Sh.A (15 sec)	ASTM D2240	Sh.A	65	± 2
Melt Flow Index 190° C 49.05 N	ASTM D1238	g/10'	4	$\pm 10\%$
Tear Strength (type C)	ASTM D624	KN/m	24	
Tensile Strength (type IVB)	ASTM D638	MPa	6,5	
Elongation at Break (type IVB)	ASTM D638	%	700	$\pm 10\%$